Techniseal®
Protège et embellit

# Nettoyant acide
## pour pavés et dalles de béton

## MISE À JOUR

**08 avril 2014**
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com – rubrique France et Belgique

Techniseal® EUROPE : (33) 02-47-26-41-41
Techniseal® CANADA : +1 (514) 523-8324

## UTILISATIONS

- Pour pavés et dalles de béton.

## PROPRIÉTÉS

- Nettoie efficacement les voiles de ciment après le jointoiement
- Facile à utiliser

## DESCRIPTION

Le Nettoyant acide Techniseal® pour pavés et dalles de béton nettoie efficacement les voiles de ciment après les travaux de jointoiement et de maçonnerie. Contrairement à l'acide muriatique, le Nettoyant acide Techniseal® ne laisse pas de résidu au rinçage et dégage très peu d'odeur pour un plus grand confort d'utilisation.

## MODE D'EMPLOI

### AVANT DE COMMENCER

- Lire la fiche santé avant d'utiliser ce produit.
- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.

**Mise en garde :** Le Nettoyant acide peut changer la couleur et la texture des surfaces nettoyées. Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, procéder à un essai sur une petite zone peu apparente. La concentration de la solution nettoyante doit être ajustée de façon à nettoyer la surface sans décolorer ni endommager les supports. Ne jamais utiliser le produit pur. Dans le cas d'une surface jointoyée avec le Joint polymère Techniseal®, attendre au moins 30 jours avant de nettoyer avec ce produit.

**Important :** Ne pas appliquer le produit sous un soleil ardent, ni à l'aide d'une serpillière ou d'un balai. Ne jamais laisser sécher le Nettoyant acide sur la surface. Garder la surface mouillée, en pulvérisant de l'eau si nécessaire, jusqu'à son rinçage final.

**Dilution :** Dans un arrosoir en plastique, verser 1 volume de produit dans 8 volumes d'eau (ne pas verser l'eau dans le produit). Ajuster la concentration au besoin.



FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

## APPLICATION

**Conditions d'application :**

- La surface doit être sèche en surface et tiède au toucher.
- La température doit se situer entre 10 et 25 °C.

Joint polymère et joints de sable classique : Pour réduire la pénétration du Nettoyant acide et ainsi faciliter le rinçage du produit, mouiller préalablement la surface à traiter jusqu'à saturation des joints, laisser sécher en surface puis appliquer le produit. Nettoyer une section de 10 $m^2$ à la fois. Verser la solution nettoyante pour bien couvrir toute la surface et ne laisser aucune partie non recouverte. Frotter la surface à l'aide d'un balai-brosse, puis rincer immédiatement et abondamment, jusqu'à disparition totale de la mousse, avant de passer à une autre section. Nettoyer chaque section en empiétant sur les sections adjacentes, de façon à ne laisser aucune partie non nettoyée entre les sections. Lorsque toutes les sections ont été nettoyées, rincer abondamment et laisser sécher. S'il reste des taches, nettoyer de nouveau.

## CONSOMMATION

36 litres de solution nettoyante permettent de nettoyer approximativement 72 $m^2$. La consommation dépendra de l'état de la surface et de la dilution réalisée.

## CONDITIONNEMENT

| Code de produit | Format détail | Format pro | Unités par boîte | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|
| 159-504 | 4 L | — | 4 | 108 |

## TRANSPORT

**Terre et mer**
UN1789
Acide chlorhydrique en solution
Classe : 8
GE : II

## GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.